VerPellet
BIOMASSE

Empfohlen von den wichtigsten Herstellern von Heizkesseln und Öfen.
Recommandé par les principaux fabricants de chaudières et poêles.
Consigliato dai principali produttori di caldaie e stufe.
Recommended by the main manufacturers of boilers and stoves.
Recomendado por los principales fabricantes de calderas y estufas.

Wassergehalt Humidité Umidità Moisture Humedad	5,9% *NAPARPELLET	≤ 10,0% ENPlusA1 - DINPlus
Mechanische Frestigkeit Durabilité mécanique Durabilità meccanica Mechanical Durability Durabilidad mecánica	98,9 % *NAPARPELLET	≥ 98,0% ENPlusA1 - DINPlus
Heizwert / Heizwert Hu Pouvoir Calorifique Inferieur (PCI) Potere calorifico inferiore Net Calorific Value Poder calorífico neto	4,9 - 5,3 kwh/kg *NAPARPELLET	≥ 4,6 kwh/kg ENPlusA1 - DINPlus

100%
Kiefer. Ohne Rinde und Zusatzstoffe
Résineux. Sans écorce ni additifs
Pino. Nessuna corteccia o additivi
Pine tree. No bark or additives
Pino. Sin corteza ni aditivos

Feinanteil Fines Polveri Fines Finos	0,2 0% *NAPARPELLET	≤ 0,5% ENPlusA1 - DINPlus
Aschegehalt Taux de cendre (550ºC) Ceneri (550ºC) Ash (550ºC) Cenizas (550ºC)	0,4% *NAPARPELLET	≤ 0,70% (ENPlus A1) ≤ 0,60% (DINPlus) ENPlusA1 - DINPlus

*Ergebnisse aus dem Durchschnitt der regelmäßigen Audits und externen Überraschungen, die in den letzten 3 Jahren aufgezeichnet wurden.
*Résultats et valeurs moyennes des analyses et audits périodiques et inopinés enregistrés au cours des 3 dernières années.
*Resultati e valori medi delle analisi e degli audit periodici e senza preavviso registrati negli ultimi 3 anni.
*Results obtained from the average of periodic and surprise audits recorded in the last 3 years.
*Resultados obtenidos de la media de las auditorías periódicas y sorpresa externas registradas en los últimos 3 años.

EN plus A1 ISO 17225-2 ES 010
DIN plus 7A251 ISO 17225-2 A1
CO2e 85,16 kg/Tm
Apropellets ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA PROMOCIÓN DEL SECTOR DEL PELLET
PEFC Certificado PEFC Este producto procede de bosques gestionados de forma sostenible y fuentes controladas www.pefc.es PEFC/14-35-00567
EN plus A1 ISO 17225-2 ES 306
BIOma sud Asoc. de Fabric. BIOmasud A1 ES-004